

Réf. de prod.	18550-N03
Cat. de sécurité	S3SFO SR
Pointures	35 - 48
Poids (Pt. 42)	530 g
Forme	B
Largeur de la chaussure	11

Description du modèle: Chaussure à la cheville, en tissu innovant **TECHSHELL**, très tenace, résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant, couleur noir, doublure en tissu **SANY-DRY**[®], antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique **APT PLUS - Zéro Perforation**

Plus Haute conductivité électrique. La stabilité de la capacité conductive pendant une longue période. Semelle de propreté **FOOT-PAD ESD**, extrêmement souple et confortable, **avec une faible résistance électrique**. Grâce au polyuréthane à très basse densité, elle est automodélante et permet une distribution correcte du poids corporel en donnant une sensation de bien-être immédiate. La grande capacité d'absorption de l'énergie d'impact est possible grâce à un matériau très résilient et une courbure parfaite au centre du talon. Semelle parfumée. **Surembout en TPU anti-abrasion**

Emplois suggérés: Chaussures pour l'industrie microélectronique. Conseillé dans les zones **ATEX**

Précaution et entretien de la chaussure: Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, acidés forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau

Recommandations: Il faut mettre toujours des chaussettes faites par des fibres naturelles comme la laine ou le coton, parce-que ce là fournissent des meilleures performances au niveau de la conductivité électrique. Eviter d'introduire des élément étranger entre le pied et le sous-pied de la chaussure (par exemple semelle de propreté ou similaires pas fournies par le producteur), du moment qu'ils pourraient annuler les caractéristiques électriques pour le quelles la chaussure a été projetée. Faire attention à l'effet de vieillissement et de la contamination de la chaussure: avec l'usage la résistance électrique de la chaussure peut avoir des modification. Il convient donc toujours vérifier les caractéristiques électrique des chaussures en utilisant les dispositifs pour le contrôle dont les zones de production protégées par les charge électrostatiques (EPA), sont douvées ainsi comme prévu par la directive européenne CEI EN 61340-5-1



MATERIAUX

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

		Parag. EN ISO 20345:2022	Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise	
Chaussure complète	qualité ESD	CEI EN					
		61340-5-1	Résistance électrique vers le terrain de la chaussure	MΩ	64	< 1000	
		61340-5-1	Résistance électrique transversale	MΩ	59,7	≤ 100	
			61340-5-1	Mesure du "Body Voltage"	V	6.27	< 100
	Protection des doigts: coquille en ALUMINIUM , extra légère résistante: au choc de 200 J et à la compression de 1500 Kg	5.3.2.6	Résistance au choc (hauteur libre après choc)	mm	15	≥ 14	
		5.3.2.7	Résistance à la compression (hauteur libre après compression)	mm	16,5	≥ 14	
	Semelle anti-perforation: non métallique, amagnétique, résistante à la perforation, Zéro Perforation , avec une faible résistance électrique	6.2.1	Résistance à la perforation (requis PS avec clou Ø 3,0 mm)	N	A 1100 N aucune perforation	≥ 1100	
Tige	Système antichoc	6.2.4	Absorption du choc au talon	J	35	≥ 20	
	tissu TECHSHELL , innovant, très tenace, résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant, couleur noir	5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 5	≥ 0,8	
			Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 41.5	≥ 15	
		6.3	Absorption d'eau		13,37%	≤ 30%	
			Pénétration d'eau		0,0 g	≤ 0,2 g	
Tige	Microfibre aspect nubuck, hydrofuge, couleur noir	5.4.3	Résistance au déchirement	N	233	≥ 60	
			Résistance à l'abrasion	cycles	> 600.000		
		5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 12,4	≥ 0,8	

	épaisseur 1,8			Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 99,8	≥ 15
		6.3		Absorption d'eau		16%	≤ 30%
				Pénétration d'eau		0,0 g	≤ 0,2 g
Doublure antérieure	Tissu, respirant, résistante à l'abrasion, couleur noir épaisseur 1,2 mm	5.5.4		Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 84,7	≥ 2
Doublure postérieure	Tissu SANY-DRY® , respirant, résistante à l'abrasion, couleur gris épaisseur 1,2 mm	5.5.4		Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 677,4	≥ 20
Semelle/marche	Polyuréthane/TPU, avec une faible résistance électrique, injecté directement sur la tige	5.8.4		Perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cmq h	> 64,4	≥ 2
	Semelle extérieure: TPU glace anti-glissement, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales et aux acides faibles	5.8.5		Coefficient de perméabilité	mg/cmq	> 515,4	≥ 20
		5.8.7		Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm ³	89	≤ 150
				Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	1,6	≤ 4
				Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure	N/mm	3,1	≥ 3
	Semelle intérieure: polyuréthane, noir, basse densité, confortable et antichoc	6.4.2		Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%	6,5	≤ 12
	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure (Résistance au glissement)	5.3.5.2		céramique + solution détergente – pointe (inclinaison 7°)		0,40	≥ 0,36
				céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)		0,33	≥ 0,31
		6.2.10		SR : céramique + glycérine – pointe (inclinaison 7°)		0,26	≥ 0,22
				SR : céramique + glycérine – talon (inclinaison 7°)		0,24	≥ 0,19